

ШПАТЛЁВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ 2К ЦВЕТ КРЕМОВЫЙ

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. МАЙ 2023.

Стр. 1/2

Описание продукта.

Полиэфирная двухкомпонентная универсальная шпатлёвка. Благодаря оптимально подобранному размеру наполнителей легко наносится на любые основания, включая оцинкованную сталь, быстро сохнет без образования пор, легко обрабатывается. Обладает высокой наполняющей способностью, механической прочностью, отличной адгезией к различным типам оснований.

ИНФОРМАЦИЯ О ЛОС (VOC).

Содержание летучих органических соединений в этом продукте в готовой к использованию форме составляет не более 254 г/л.

Номинальный объём:

Объём банки 710 мл.

Масса 800 г.

ПОДГОТОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ:

Шпатлёвку полиэфирную универсальную можно наносить на алюминиевые, гальванические, стальные, деревянные, и другие поверхности из чистого металла, а также на поверхности с отверждёнными старыми покрытиями. После смешивания полиэфирной шпатлевки, её можно наносить на предварительно подготовленные поверхности с помощью металлического и/или пластикового шпателя.

ПРИГОДНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Сталь, алюминий, дерево, полимерные, эпоксидные поверхности, старые отделочные покрытия.

**ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:**

Тщательно очистите основания и отшлифуйте соответствующим образом. При шлифовании, используйте указанную ниже градацию шлифовального абразивного материала в зависимости от основания.

**Основание****Шлифование**

Сталь

Сухое шлифование P80

Алюминий, оцинкованные основания

Сухое шлифование P180

Полиэфирные, эпоксидные основания

Сухое шлифование P280

Старое отделочное покрытие

Сухое шлифование P80 → P180 → P280



Перед дальнейшей обработкой и нанесением последующих покрытий, очистите и обезжирьте поверхность.

ПЛОТНОСТЬ:1,85 г/см³ (±0,1) при +20 °C.**ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ:**

Шпатлёвка	100*
Отвердитель	2

*По объёму. Шпатлёвка +2% отвердителя (дибензоилпероксидная паста) красного цвета.


Общая информация. Продукт предназначен для использования обученным персоналом на специализированных предприятиях! Перед применением необходимо ознакомиться с Гаспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «ТД «КУДО» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федерации или службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независящих от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «ТД «КУДО» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.


ВРЕМЯ ЖИЗНИ СМЕСИ:

5–6 мин при +20 °C.

**НАНЕСЕНИЕ:**

С помощью шпателя, наносить несколькими слоями с равномерным нажимом. Нанесение должно производится при помощи шпателя под углом 60° к поверхности. Заполните повреждение в несколько тонких слоев. Толщина сухой плёнки не должна превышать 5 мм. Не применять и не наносить шпатлёвку в один толстый слой.

Внимание! Нельзя наносить шпатлёвку непосредственно на реактивные, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные основания. Не наносить на термопластичные покрытия.

**СУШКА:**

при +20 °C, мин*


ИК-сушка, мин**

15–20

2–3

*Время сушки может меняться, в зависимости от температуры, влажности и воздухообмена в помещении.

**При 50% мощности. Расстояние между поверхностью и коротковолновой ИК-лампой должно быть в пределах 80–100 см, температура не должна превышать +70 °C. Время сушки может меняться, в зависимости от температуры, влажности и воздухообмена в помещении.

**ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА И ПОКРЫТИЯ:**

Сухое шлифование P80 → P240.



Нанесите 2K акриловые грунтовки перед окраской эмалями.

**ГИБКОСТЬ:****Покрытие 200 мкм.**

При изгибе 45° трещин, расслоений и поломок нет.

Состав:

Наполнители и ненасыщенные полиэфирные смолы, растворители, пигменты.

Срок годности:


18 месяцев. Дата изготовления, номер партии и масса нетто указаны на упаковке.

Хранение:

Шпатлевку хранить в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой, в прохладном месте при температуре от +5 °C до +25 °C.

Меры предосторожности:

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! Н226 Воспламеняющаяся жидкость. Пара образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Н303 Может причинить вред при проглатывании. Н373 Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия. Н315 При попадании на кожу вызывает раздражение. Н317 При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. Н319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Н332 Вредно при вдыхании. Н336 Может вызвать сонливость и головокружение. Н412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. Р210 Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить. Р233 Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке. Р241 Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение. Р260 Не выдыхать газ/пары/пыль. Р271 Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Р280 Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица (очки, маску). Р403 Хранить в хорошо вентилируемом месте. Р235 Держать в прохладном месте. Р501 Удалить упаковку/содержимое.



Россия, 107143, Москва, Открытое шоссе, д. 24, корп. 48.
Служба поддержки: axiom@axiompro.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

A4161

ШПАТЛЁВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ 2К ЦВЕТ КРЕМОВЫЙ



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. МАЙ 2023.

Стр. 2/2

мое в соответствии с местными, региональными, национальными или международными законодательными актами. Р370+Р380 При пожаре: покинуть опасную зону. Р302+Р352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды. Р303+Р351 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Р332+Р337+Р311 При возникновении раздражения кожи, и если раздражение глаз не проходит: Обратиться за медицинской помощью.



Общая информация. Продукт предназначен для использования обученным персоналом на специализированных предприятиях! Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «ТД «КУДО» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независящих от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «ТД «КУДО» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.

Россия, 107143, Москва, Открытое шоссе, д. 24, корп. 48.
Служба поддержки: axiom@axiompro.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42